



## BIOFA QS - Fleckentestformular

Produktbeanspruchung in Anlehnung an die Norm DIN 68861

Datum: 22.11.2023

### Möbelöl 2049

Trägermaterial / Untergrund	Holzart: <b>Fichte</b>
Anwendung gemäß Technischem Merkblatt	Schliff <b>180</b>
	Aufträge <b>2</b>

Prüfmedien	Zeit	Bewertung
01 Rotwein	6h	4,00
02 Kaffee	16h	4,00
03 Wasser (destilliert)	16h	4,00
04 Butter	16h	5,00
05 Senf	6h	3,00
06 10% Essigsäure	1h	3,00
07 48% Ethanol	1h	3,00
08 Reinigungslösung	1h	3,50

### Möbelöl 2049 neue Rezeptur

Trägermaterial / Untergrund	Holzart: <b>Fichte</b>
Anwendung gemäß Technischem Merkblatt	Schliff <b>180</b>
	Aufträge <b>2</b>

Prüfmedien	Zeit	Bewertung
01 Rotwein	6h	4,00
02 Kaffee	16h	4,00
03 Wasser (destilliert)	16h	4,00
04 Butter	16h	5,00
05 Senf	6h	3,50
06 10% Essigsäure	1h	4,50
07 48% Ethanol	1h	4,00
08 Reinigungslösung	1h	4,50

Auswertung der Prüfung vor Reinigen/Scheuern Index  
erklärung

Index 5 = unverändert
Index 4 = sehr wenig verändert
Index 3 = wenig verändert
Index 2 = verändert
Index 1 = stark verändert