

Mattierung von Standocryl 2K-Autolacken mit Standocryl 2K Matt MIX 606

Mischungsverhältnis (in Gewichtsprozent)		Glanzeinheiten (GE) nach DIN 67530	
MS-System	MIX 606	20°-Winkel	60°-Winkel
90	10	65-80 GE*	ca. 90 GE*
80	20	40-65 GE*	80-85 GE*
70	30	25-45 GE*	70-80 GE*
60	40	10-35 GE*	50-75 GE*
50	50	5-15 GE*	30-50 GE*
40	60	2-15 GE*	15-55 GE*
30	70	1,5 - 5 GE*	8-32 GE*
20	80	ca. 1 GE*	4-10 GE*

* = Je nach Farbton, helle Farbtöne neigen in der Regel zu stärkerem Glanzabfall bei Zugabe von Standocryl 2K Matt MIX 606 als dunklere Farbtöne. Der Glanzgrad wird durch weitere Faktoren beeinflusst, siehe Tabelle Einflussfaktoren auf den Glanzgrad.

Für den Außenbereich darf aufgrund der Beständigkeit und Deckfähigkeit die Mischung von 50:50 nicht unterschritten werden.