

## Mattierung von Standocryl VOC-Autolacken mit Standocryl 2K Matt MIX 606

| Mischungsverhältnis (in Gewichtsprozent) |         | Glanzeinheiten (GE) nach DIN 67530 |            |
|--|---------|------------------------------------|------------|
| Standocryl VOC-Autolack                  | MIX 606 | 20°-Winkel                         | 60°-Winkel |
| 90                                       | 10      | 70-80 GE*                          | 85-95 GE*  |
| 80                                       | 20      | 60-80 GE*                          | 80-90 GE*  |
| 70                                       | 30      | 45-70 GE*                          | 75-90 GE*  |
| 60                                       | 40      | 15-65 GE*                          | 60-90 GE*  |
| 50                                       | 50      | 5-25 GE*                           | 25-65 GE*  |
| 40                                       | 60      | 1,5 - 3 GE*                        | 5-20 GE*   |
| 30                                       | 70      | 0-2 GE*                            | 2-4 GE*    |
| 20                                       | 80      | 0-1 GE*                            | 0-2 GE*    |

Bitte beachten Sie, dass sich bei Zugabe von Standocryl 2K Matt MIX 606 das Mischungsverhältnis in 4:1 mit Standox VOC-Härter verändert.

\* = Je nach Farbton, helle Farbtöne neigen in der Regel zu stärkerem Glanzabfall bei Zugabe von Standocryl 2K Matt MIX 606 als dunklere Farbtöne. Der Glanzgrad wird durch weitere Faktoren beeinflusst, siehe Tabelle Einflussfaktoren auf den Glanzgrad.

Für den Außenbereich darf aufgrund der Beständigkeit und Deckfähigkeit die Mischung von 50:50 nicht unterschritten werden.