

BESSEMER[®] AMBOS GRUND

Roststoppende Spezialgrundierung, für abgewitterte metallische Untergründe 2538-a August 2020

1. Beschreibung

Produktart: BESSEMER AMBOS GRUND ist eine Spezialgrundierung, für abgewitterte, auch angerostete metallische Untergründe, besonders für Stahlblechdächer geeignet.

Anwendungsbereich: BESSEMER AMBOS GRUND ist ein Einkomponenten-Grundanstrich für metallische Untergründe. Er ist bestens geeignet als Grundanstrich in der Umgebung von Ölfuerungskaminen. Der Grundanstrich ist roststoppend, rauchgasfest, chemikalienbeständig, hat eine ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund und ist bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig und dauerelastisch. Dichte Packung durch spezielle Pigmente. Besondere Eignung auf Sulfatrost (metallische Sulfatverbindungen mit Rost und freien Säuren).

Zulassungen: MA 39 (im System)

Farbtöne: orangerot, grau

Lieferform: 0,75 L und 10 L in Metallgebinden.

2. Technische Daten

Bindemittelbasis: UV-stabilisierte Copolymere

Dichte: je nach Farbton ca. 1,35 g/cm³ (20° C)

Flammpunkt: über 21° C

Festkörper: ca. 75 %

Empfohlene Trockenschichtstärke: 25 - 40 µm

Lieferviskosität: ca. 140-180 sec. DIN 4 mm Auslaufbecher (20° C)

Verarbeitungsviskosität: abhängig von der Verarbeitungsweise.

Glanzgrad: matt

Trocknung: (bei 23° C, 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 100 µm Nassfilmstärke)

staubtrocken: nach ca. 30 Minuten

griffest: nach ca. 1 Stunde

überstreichbar: mit Ölfarben nach ca. 3 Stunden

mit wasserverdünnbaren Produkten nach Trocknung über Nacht

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Lagerung: Bei Lagerung zwischen + 5° C und + 25° C im verschlossenen Originalgebinde mindestens 5 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

3. Verarbeitung

Allgemeines: Alle Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar.

Auftragsverfahren: streichen, rollen, spritzen (Airless).

Vorbereitung des Untergrundes: Der Untergrund ist gemäß ÖNORM B2230 auf Tragfähigkeit und Eignung der Überstreichbarkeit zu überprüfen und vorzubereiten.

Bei Anstrichen auf noch nicht bewitterten und abgewitterten, verzinkten Flächen ist das Merkblatt 5 „Beschichtung auf Zink und verzinktem Stahl“, des Bundesausschlusses Farbe und Sachwertschutz (BFS) zu beachten.

BESSEMER[®] AMBOS GRUND

Roststoppende Spezialgrundierung, für abgewitterte metallische Untergründe 2538-a August 2020

Empfohlene Anstrichaufbauten:

<p>Neuanstrich: Nur auf bereits mind.2-3 Jahre bewitterte Verzinkungen anzuwenden !</p>	<p>Der Untergrund ist auf Metalltype und Abwitterungsgrad zu prüfen, Oberflächenverunreinigungen sind besonders zu beachten. Zink und verzinkte Oberflächen sind entsprechend dem Merkblatt 5 des BFS für die Beschichtung vorzubereiten. Reinigung der zu streichenden Flächen von Verschmutzung jeder Art, wie Staub, Mörtelrückstände und Bauabfälle. Das Entfernen von Fett, Ruß und evtl. vorhandenen Bitumenrückständen erfolgt mit BESSEMER REINIGER W15 oder BESSEMEER UNI CLEAN/MULTISTAR. Rauchgasablagerungen und Korrosionsprodukte sind durch Hochdruckreinigung zu entfernen.</p>
<p>Erneuerungsanstrich</p>	<p>Der Altanstrich ist auf Eignung und Überstreichbarkeit zu überprüfen, dabei sind Schichtstärke, Haftung, Tragfähigkeit, Produktqualität, Anstrichsystem und Art des metallischen Untergrundes besonders zu beachten. Reinigung der zu streichenden Flächen von Rost, Ruß, nicht mehr festhaftenden Farben, Mörtelrückständen und sonstigen Verunreinigungen mit Spachtel und Drahtbürste oder mit sonstigen geeigneten Werkzeugen. Danach gründlich entstauben. Rauchgasablagerungen und Korrosionsprodukte sind durch Hochdruckreinigung zu entfernen (Zugabe von BESSEMER UNI CLEAN/MULTISTAR wird empfohlen). Anstriche mit zu hohen Trockenfilmstärken, schlechter Haftung auf dem Untergrund, mit Riss- und Blasenbildung oder großflächig abplatzenden Stellen sind restlos zu entfernen.</p>

Verarbeitungshinweise: Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Nur die vorgesehene Spezialverdünnung verwenden. Nicht bei Temperaturen unter + 5° C verarbeiten.

Verbrauch: ca. 100 - 160 g/m² (9-14m²/L) je Auftrag ergeben ca. 25 - 40 µm Trockenfilmstärke.

Überarbeitbar: mit BESSEMER AMBOS, BESSEMER AMBOS ULTRA und BESSEMER AQUA SUPER.

Verdünnung: BESSEMER UNIVERSAL-STREICHVERDÜNNUNG und BESSEMER UNIVERSAL-SPRITZVERDÜNNUNG

Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit der verwendeten Verdünnung oder mit BESSEMEER REINIGER W 15.

4. Besondere Hinweise

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Alle Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Nur die vorgesehene Spezialverdünnung verwenden. Bei Verarbeitung Sicherheitsvorschriften beachten.

Gefahrenklasse nach VbF: Entfällt.

ADR/RID: UN 1263, 3, III (D/E)

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.