

Technisches Merkblatt

ARTICRYL-Color-Brillant 0600/Farbton (SH3002-xxxx9)

Produktbeschreibung

Hochglänzender, pigmentierter 2K-PUR-Lack auf Acrylharzbasis. Hochwertige Pigmente und Harzkomponenten garantieren eine hervorragende Lichtechtheit und Farbstabilität sowie Schwabelfähigkeit.

Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12720, Beanspruchungsgruppe 1B, entspricht EN 71-3 (frei von extrahierbaren Schwermetallen) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160. ARTIMIX-System

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Bezeichnung: | ARTICRYL-Color-Brillant | |
| Artikelnummer: | 0600/Farbton (SH3002-xxxx9) | |
| Glanz: | >100 | Gardner 20° |
| Nicht flüchtiger Anteil: | 55% | Gewicht (theoretisch) |
| Dichte: | 1,255g/ml | |
| Viskosität: | 45-50sec | DIN 4 mm / 20° C |
| Frostempfindlich: | | |
| Haltbarkeit: | 12 Monate | (ungeöffnet 15-25° C) |

Verarbeitung

Auftragstechnik::

| Härter | Menge* | Verdünner | Viskosität DIN 4 | Auftragsmenge | Topfzeit |
|-------------------|--------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|
| 06111 (SV3000) | 50 | 0988 | 20- 24 Sek. | 100-120g/cm ² | 2 Stunden |

* Zu 100 Teilen nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

| Methode | Temperatur | Trocknungszeit | Bemerkungen: |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| Lufttrocknung | 20°C | über Nacht | schleifbar |

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams ARTI GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |
Fon +49 202 57 47 0 | Fax+ +49 202 55 51 82 | office@arti. de | www.arti.de | Geschäftsführer Detlev Sassenberg |
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal |
Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal | Bankverbindung SEB Frankfurt | Kto.-Nr. 63169005 (BLZ 512 202 00)

