

# Technisches Merkblatt

## ARTICRYL-Lasur SP3005-xxxx (063/ Farbton)

### Produktbeschreibung

Schnelltrocknender, pigmentierter 2K-PUR-Lack auf Acrylharzbasis. Hochwertige Pigmente und Bindemittel gewährleisten eine hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität. Geeignet für die offenporige lasierende bis deckende Lackierung auf grobporigen Hölzern, wie Eiche oder Esche. Kein Aufrauen des Holzes. Ideal zu kombinieren mit COLORECHT-Lacken.

ARTICRYL-Lasur entspricht der EN 71-3 (frei von extrahierbaren Schwermetallen) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160 und PVC-fest. In allen RAL, NCS und Sondertönen lieferbar; **ARTIMIX-System**.

### Technische Daten

|                           |                       |                         |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Bezeichnung:</b>       | <b>ARTICRYL-Lasur</b> |                         |
| <b>Artikelnummer:</b>     | 063/ Farbton          |                         |
| <b>Artikelnummer-neu:</b> | SP3005-xxxx           |                         |
| <b>Glanz:</b>             | nicht anwendbar       | Gardner 60°             |
| <b>Festkörper:</b>        | 10-25%                | Gewicht (theoretisch)   |
| <b>Dichte:</b>            | 0,89 g/ml – 1,04 g/ml |                         |
| <b>Viskosität:</b>        | 11-15 Sek.            | DIN 4 mm / 20°C         |
| <b>Frostempfindlich:</b>  | nein                  |                         |
| <b>Haltbarkeit:</b>       | 12 Monate             | ungeöffnet, bei 15-25°C |

### Verarbeitung

**Auftragstechnik:** alle Spritzverfahren

| Härter            | Menge* | Verdüner         | Viskosität DIN 4 | Auftragsmenge          | Topfzeit   |
|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------------|------------|
| 06001<br>(SV3001) | 5      | 0989<br>(ST3001) | 13 Sek.          | 80-100g/m <sup>2</sup> | 24 Stunden |

\*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen  
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

### Trocknung

| Methode            | Temperatur | Trocknungszeit          | Bemerkungen:            |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| z.B. Lufttrocknung | 20°C       | 2 Stunden<br>24 Stunden | schleifbar<br>stapelbar |

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

### Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams Deutschland GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |  
Fon +49 202 57 47 0 | Fax+ +49 202 55 51 82 | office@arti. de | www.arti.de  
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal |  
Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal

