

Technisches Merkblatt

ARTICRYL-Color-Grund SF3000-Farbtön (ehem. 062)

Produktbeschreibung

Schnelltrocknender, pigmentierter Zweikomponenten-PUR-Lack auf Acrylharzbasis mit sehr guter Haftung auch auf kritischen Untergründen; hervorragende Lichtechtheit und Farbstabilität. Überzugslack: ARTITOP SE SM3300. Hochwertige Pigmente und Bindemittel gewährleisten eine hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität. Geeignet für die deckende Lackierung hochwertiger Möbeloberflächen im Küchen-, Sanitär-, Wohn- und Schlafbereich sowie im Innenausbau.

Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig.

Er erfüllt die Anforderungen der DIN 68861, Beanspruchungsgruppe 1B, EN 71-3 (Migration bestimmter Elemente)

und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160.

und ist PVC-fest. In allen RAL, NCS und Sondertönen lieferbar. **ARTIMIX-System.**

Technische Daten

Bezeichnung:	Grundlack	
Artikelnummer alt:	062/	
Artikelnummer neu:	SF3000-xxxx	
Glanz:	Überzug: ARTITOP SE!	Gardner 60°
Festkörper:	42-54%	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	1,1-1,3 g/cm³	
Viskosität:	48-52 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit	12 Monate	

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
SV3000	10	ST3001	20 Sek.	100-120g/m²	8 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	2-3 Stunden 24 Stunden	schleifbar stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probeflackierung durchführen!**
Version 12/2020

Sherwin-Williams Deutschland GmbH

Paul-Gerhardt-Str. 31 | D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 |
www.sherwin-williams.eu , office.wuppertal@sherwin.com | Geschäftsführer: James M. Donchess • Dennis H. Karnstein • Adrian Leschnik
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5930 / 1834 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal
Bankverbindung: JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 00) | IBAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX

SW-COMPANY USE-OTHER

Australia | Belgium | Bulgaria | Canada | China | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Great Britain | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | New Zealand | Norway |
Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Slovakia | Slovenia/Croatia | Spain | Sweden | Taiwan | Thailand | USA | Vietnam