

Technisches Merkblatt

ARTICRYL-StrukturColor SP3001

Produktbeschreibung

Der Struktureffektlack aus dem ARTICRYL-Farblacksystem. Moderne, zeitgemäße Optik für den Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn- und Schlafbereich, sowie für den hochwertigen Innenausbau. Seidiger, griff-symphytischer Effekt. Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN 68861 Beanspruchungsgruppe 1B, EN 71-3 (Migration bestimmter Elemente) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53160. **ARTIMIX-System**

Technische Daten

Bezeichnung:	ARTICRYL-StrukturColor-Micro		
Artikelnummer alt:	0625/Farbton		
Artikelnummer neu:	SP3001		
Glanz:	10-12	Gardner 60°	
Festkörper:	ca. 30% je nach Farbton	Gewicht (theoretisch)	
Dichte:	je nach Farbton		
Viskosität:	30-35 Sek.	DIN 4 mm / 20°C	
Frostempfindlich:	nein		
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C	

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
SV3000	20	ST3001	22-24 Sek.	120-150g/m ²	3 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
z.B. Lufttrocknung	20°C	24 Stunden	stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**
Version 12/2020

Sherwin-Williams Deutschland GmbH

Paul-Gerhardt-Str. 31 | D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 | www.sherwin-williams.eu, office.wuppertal@sherwin.com | Geschäftsführer: James M. Donchess • Dennis H. Karnstein • Adrian Leschnik
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5930 / 1834 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal
Bankverbindung: JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 00) | IBAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX