

# Technisches Merkblatt

## ARTIPEARL

### 061/8900010 (SP3006-9001)

#### Produktbeschreibung

Schnelltrocknender, pigmentierter 2K-PUR-Lack auf Acrylharzbasis. Hochwertige Pigmente und Bindemittel gewährleisten eine hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität. Perlmuttartiger Glanz für alle glatten Untergründe. Ideal zu kombinieren mit COLORECHT-Lacken oder ARTICRYL-Brillant. ARTIPEARL entspricht der EN 71-3 (frei von extrahierbaren Schwermetallen) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160 und PVC-Fest. **ARTIMIX-System.**

#### Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>ARTIPEARL</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	061/8900010	
<b>Artikelnummer neu:</b>	SP3006-9001	
<b>Glanz:</b>	nicht anwendbar	Gardner 60°
<b>Festkörper:</b>	17,3 %	Gewicht (theoretisch)
<b>Dichte:</b>	0,960 g/ml	
<b>Viskosität:</b>	18-20 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
<b>Frostempfindlich:</b>	nein	
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate	

#### Verarbeitung

**Auftragstechnik:** alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
06001 (SV3001)	10	0989 (ST3001)	15 Sek.	80-100g/m <sup>2</sup>	24 Stunden

\*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen  
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

#### Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	2 Stunden 24 Stunden	Überlackierbar stapelbar

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

#### Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams Deutschland GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |  
Fon +49 202 57 47 0 | Fax+ 49 202 55 51 82 | office@arti. de | www.arti.de | Geschäftsführer Detlev Sassenberg |  
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal |  
Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal | Bankverbindung SEB Frankfurt | Kto.-Nr. 63169005 (BLZ 512 202 00)

