

# Technisches Merkblatt ARTIPEARL SP3006

## Produktbeschreibung

Schnelltrocknender, pigmentierter 2K-PUR-Lack auf Acrylharzbasis. Hochwertige Pigmente und Bindemittel gewährleisten eine hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität. Perlmutterartiger Glanz für alle glatten Untergründe. Ideal zu kombinieren mit ARTITOP oder ARTICRYL-Brillant. ARTIPEARL ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160 und PVC-fest. **ARTIMIX-System.**

## Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>ARTIPEARL</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	061/Farbtone	
<b>Artikelnummer neu:</b>	SP3006-xxxx	
<b>Glanz:</b>	nicht anwendbar	Gardner 60°
<b>Festkörper:</b>	ab 17,3 %	Gewicht (theoretisch)
<b>Dichte:</b>	0,960 g/ml	
<b>Viskosität:</b>	18-20 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
<b>Frostempfindlich:</b>	nein	
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate	

## Verarbeitung

**Auftragstechnik:** alle Spritzverfahren

<b>Härter</b>	<b>Menge*</b>	<b>Verdüner</b>	<b>Viskosität DIN 4</b>	<b>Auftragsmenge</b>	<b>Topfzeit</b>
SV3000	5%	ST3001	15 Sek.	80-100g/m <sup>2</sup>	24 Stunden

\*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen  
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

## Trocknung

<b>Methode</b>	<b>Temperatur</b>	<b>Trocknungszeit</b>	<b>Bemerkungen:</b>
Lufttrocknung	20°C	2 Stunden 24 Stunden	Überlackierbar stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

## Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**  
**Version 12/2020**

### Sherwin-Williams Deutschland GmbH

Paul-Gerhardt-Str. 31 | D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 | [www.sherwin-williams.eu](http://www.sherwin-williams.eu) , [office.wuppertal@sherwin.com](mailto:office.wuppertal@sherwin.com) | Geschäftsführer: James M. Donchess • Dennis H. Karnstein • Adrian Leschnik  
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5930 / 1834 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal  
Bankverbindung: JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 00) | IBAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX