

# Technisches Merkblatt

## DD-Isoliergrund 07407 (TL3000)

### Produktbeschreibung

Zweikomponenten Polyurethan-Isolier- und Haftgrund für MDF und exotische Hölzer. Hervorragend geeignet für geschlossenenporige 2K-Aufbauten. Verbessert die Standfestigkeit des Gesamtaufbaus. PVC-fest und formaldehydfrei. U.S. Coast Guard Nr. 164.112/EC0736/116.288.

### Technische Daten

<b>Bezeichnung:</b>	<b>DD-Isoliergrund</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	07407	
<b>Artikelnummer neu:</b>	TL3000	
<b>Glanz:</b>	nicht anwendbar	Gardner 60°
<b>Festkörper:</b>	11,8%	Gewicht (theoretisch)
<b>Dichte:</b>	0,899 g/ml	
<b>Viskosität:</b>	12 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
<b>Frostempfindlich:</b>	nein	
<b>Haltbarkeit:</b>	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C

### Verarbeitung

**Auftragstechnik:** alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
07408 (TV3000)	100	0989 (ST3001)	ca. 12 Sek.	80-100g/m <sup>2</sup>	6-8 Stunden

#### für die Verwendung im Schiffbau:

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
07408 (TV3000)	100	0989 (ST3001)	ca. 12 Sek.	ca. 88 g/m <sup>2</sup>	6-8 Stunden

\*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen  
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

### Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	2-3 Stunden 12 Stunden	schleifbar stapelbar

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

### Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams Deutschland GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |

Fon +49 202 57 47 0 | Fax- +49 202 55 51 82 | office@arti.de | www.arti.de

USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal

Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal

