

Technisches Merkblatt

ARTI-Spezialartikel

ZZ3011 (ehem. 0808/6072)

Produktbeschreibung

Mattkonzentrat zur Reduzierung des Glanzgrades.

Einsetzbar in allen transparenten wie pigmentierten 2K-Polyurethanlacken.

Technische Daten

Nicht flüchtiger Anteil:

15,87%

Dichte:

0,891 g/ml

Viskosität:

pastös

4 mm / 20° C

Frostempfindlich:

nein

Haltbarkeit:

12 Monate

ungeöffnet 15-25° C)

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
---------------	---------------	------------------	-------------------------	----------------------	-----------------

Zugabemenge: max.4-6% (Volumen)

Nach Zugabe zum Lackmaterial intensiv mischen.

Eine höhere Zugabemenge führt zu schlechteren Oberflächeneigenschaften.

Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
----------------	-------------------	-----------------------	---------------------

Forcierte Trocknung

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**
Version 12/2020

Sherwin-Williams Deutschland GmbH

Paul-Gerhardt-Str. 31 | D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 | www.sherwin-williams.eu, office.wuppertal@sherwin.com | Geschäftsführer: James M. Donchess • Dennis H. Karnstein • Adrian Leschnik
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5930 / 1834 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal
Bankverbindung: JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 00) | IBAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX

SW-COMPANY-USE-OTHER

Australia | Belgium | Bulgaria | Canada | China | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Great Britain | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | New Zealand | Norway | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Slovakia | Slovenia/Croatia | Spain | Sweden | Taiwan | Thailand | USA | Vietnam