

Technisches Merkblatt

ULTRACRYL-Füllgrund SL3012

Produktbeschreibung

Extrem füllkräftiger, schnelltrocknender 2K-Polyurethan-Grund auf Acrylharzbasis mit hervorragender Lichtbeständigkeit und guter Schleifbarkeit für den vielseitigen Einsatz in der Möbelindustrie. Er realisiert umweltbewusstes Lackieren durch Einsparen von bis zu 40 % organische Lösemittel (VOC).

Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN 68861, Beanspruchungsgruppe 1B, entspricht EN 71-3 (frei von extrahierbaren Schwermetallen) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160. **Klarlacksystem (ULTRACRYL SL3012 / ARTICRYL-Brillant 06050) für schwerentflammbare Holzspanplatten - auch furniert – der Baustoffklasse B1 (DIN 4102-1) P-MPA-E-08-542.**

Technische Daten

Bezeichnung:	ULTRACRYL-Füllgrund	
Artikelnummer:	SL3012	
Glanz:	nicht anwendbar	Gardner 60°
Festkörper:	40,7%	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	0,975 g/ml	
Viskosität:	40-45 Sek.	DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
06111 SV3000	20	0988 ST3000	20-25 Sek.	100-120g/m ²	1-2 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen:
Lufttrocknung	20°C	2-3 Stunden 24 Stunden	schleifbar stapelbar

Alle angegebene Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**

ARTI is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**

Sherwin-Williams Deutschland GmbH Paul-Gerhardt-Str.31 D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal |
Fon +49 202 57 47 0 | Fax+ +49 202 55 51 82 | office@arti. de | www.arti.de | Geschäftsführer Detlev Sassenberg |
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5902 / 0970 | Rechtsform GmbH | Sitz Wuppertal |
Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal | Bankverbindung SEB Frankfurt | Kto.-Nr. 63169005 (BLZ 512 202 00)

