

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 30 min.
	griffest	ca. 3 Std.
	schleifbar	ca. 4 Std.

SYSTEMAUFBAU FÜR IMO-ZERTIFIZIERUNG

<i>Untergrund</i>	verschiedene Hölzer, MDF, Grundierfolie
<i>Egalisierung</i>	
<i>Beize</i>	
<i>Haftgrund</i>	Cromapur Isolierung 41963 (mehrere Aufträge)
<i>Grundierung</i>	Polycrom Füller 32006 (mehrere Aufträge)
<i>Decklackierung</i>	Cromapur Decklack hochglanz 44009-00

ANMERKUNGEN

Je nach Holz kann es vorkommen, dass mehrere Schichten notwendig sind – hier sollten vorher Versuche durchgeführt werden. Nach einer Trocknung von 8 Stunden muss ein sorgfältiger Lackschliff erfolgen, um eine ausreichende Haftung sicherzustellen. Bei Gießverarbeitung ist eine Wartezeit von ca. 30 min. bis zur Stabilisierung des Gießvorhangs zu beachten.

Achtung!

Bei der Verwendung als Isolierung, speziell auf Inhaltsstoffreichen Hölzern, Tropenhölzern wie Makassar, Teak etc., in der Hochglanz Polyesterbeschichtung ist eine Härterzugabe von 10% zwingend erforderlich!

FILMEIGENSCHAFTEN

DIN 53160
formaldehydfrei

Entspricht Speichel- und Schweißechtheit

ZUSÄTZE

Cromapur Verdünnung v47000

HALTBARKEIT

12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei Raumtemperatur.

Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten.

Herausgeber: IVM Chemicals GmbH, Johannes-Kepler-Str. 3, D-71083 Herrenberg

Herrenberg, 14.03.2017