



DATA[®] PWE 9348

ANWENDUNGSBEREICHE DATA[®] PWE 9348 wurde als kombinierter Klebstoff für Fensterfolie und Umschlag-Seitenfalze für Hochgeschwindigkeitsmaschinen entwickelt.

DATA[®] PWE 9348 kann auf allen gängigen Maschinen (W&D, Carlaw, Smithe, Beasley French) verwendet werden.

ARBEITSANWEISUNG: Die Auftragstemperatur sollte zwischen 15 und 25°C liegen.

EIGENSCHAFTEN

- sauberer Maschinenlauf
- exzellente Verarbeitungseigenschaften
- sehr gute Klebefestigkeiten auf den gängigen Fenstermaterialien wie zum Beispiel OPP, Acetat, Melinex und BOHIPS (biaxial orientierte hochschlagfeste Polystyrene)

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| CHARAKTERISTISCHE WERTE | Farbe | Weiß |
| | Folie | elastisch |
| | Viskosität | <u>Brookfield</u> ca. 600 mPas (20 °C) |
| | pH-Wert | ca. 5 |
| | Festkörpergehalt | ca. 64 % |
| | Dichte | ca. 1,04 g/cm ³ (20 °C) |
| | Zulassungen | auf Anfrage |

HALTBARKEIT In der verschlossenen Originalverpackung bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C bis zu 6 Monate haltbar.

ART DER AUFTRAGUNG Rad, Scheibe, Walze, Segmentbeschichtung, Stereo.

REINIGUNG Klebstoffrückstände können mit Wasser abgewaschen werden.

SICHERHEITSHINWEISE Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Material Sicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die **Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte**. H.B. Fuller haftet nicht für **Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.



H.B. Fuller

H.B. Fuller Europe

info-europe@hbfuller.com
Kontaktieren Sie uns