

**Datenblatt für Beschichtungsstoffe v.Höveling Farben GmbH & Co.KG**  
**Stand : Februar 2014**

**Produktbezeichnung : Golden Teak 3 Sealer D 07**

**Werkstoffart - Eigenschaften :**

Golden Teak 3 Sealer ist ein Alkydharzöl mit anorganischen Pigmenten und UV - Absorbern, das jedes Teak-Deck zum Stolz des Skippers macht. Das Deck sieht nach der Anwendung aus wie frisch gesandet und die natürliche Teakholzfarbe kommt voll zur Geltung.

Der nicht sichtbare Schutzfilm auf dem Teakholz verhindert für Monate ein erneutes Vergrauen und Verschmutzen der Oberfläche.

Golden Teak 3 Sealer kann auf neues sowie auf altes Teakholz ( Teakstabdeck ) aufgetragen werden.

Golden Teak 3 Sealer eignet sich ebenfalls für alle Teak-Holzmöbel an Bord sowie im heimischen Garten.

**Farbton :** teak

**Glanz:** matt

**Beschichtungsvorschlag :**

**Reparatur :** 1 x behandeln mit **Golden Teak 1 Cleaner D 38**  
1 x behandeln mit **Golden Teak 2 Brightener D 39**  
1 - 2 Anstriche **Golden Teak 3 Sealer**

**Neuanstrich:** 2 - 3 Anstriche **Golden Teak 3 Sealer**

**Technische Daten**

Dichte :	0,8 kg/l	Festkörpervolumen :	7 %
theor.Ergiebigkeit :	9 m <sup>2</sup> /l	bei empf. Trockenschicht :	0 µm
Durchschnitts-	./. µm trocken	mit Pinsel entspr. ca.:	./. µm naß
schichtdicke :	./. µm trocken	beim Spritzen entspr. ca.:	./. µm naß

Die praktische Ergiebigkeit ermittelt sich aus der theor. Ergiebigkeit minus Verlusten aus der Verarbeitung und Objektgeometrie (DIN53220)

**Untergrundvorbehandlung :**

Der Untergrund muß sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

**Verdünnungsdaten :**

Konsistenz : dünnflüssig  
Spritzverdünng max.: keine  
Spritzviskosität :

**Trockenzeiten ( bei 20° C ) :**

staubtrocken : 1 Std.  
regensicher : 3 Std.  
voll belastbar : 1 Tage

**Überarbeitungszeiten ( bei 20° C ) :**

überarbeitbar nach mind.: 3 Std.  
überarbeitbar bis max.: 1 Tage

Die oben genannten Daten sind abhängig von Temperatur, Anzahl der Schichten, Schichtdicke , Belüftung und Art der Belastung.

## Verarbeitungshinweise :

Golden Teak 3 Sealer ist ein 1-komponenten-Produkt. Vor der Verarbeitung ist der Inhalt der Gebinde gründlich aufzurühren. Dabei sind Boden- und Randbereiche einzubeziehen.

### **Nur mit Pinsel zu verarbeiten.**

Neubeschichtung :

Das Teakholz anschleifen und entstauben, danach werden 2 - 3 Anstriche **Golden Teak 3 Sealer** mit dem Flächenpinsel aufgetragen.

Reparaturbeschichtung :

Auf die mit Golden **Teak 1 Cleaner D 38** und Golden **Teak 2 Brightener D 39** vorbehandelte Fläche werden nach gründlicher Trocknung 1 - 2 Anstriche **Golden Teak 3 Sealer** aufgetragen.

Reinigung der Geräte mit **Verdünner 799 D 22**

## Sicherheitsdaten :

Flammpunkt :            30° C            ( DIN 53213 )

Weitere wichtige Sicherheitsdaten sind im EG-Sicherheitsdatenblatt zu finden. Die Sicherheitsmarkierungen auf den Liefergebinden, gültige Anstrichverordnungen, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

## Teste und Gutachten :

### Verpackung :

1,0 l                    2,5 l

### Lagerung :

Lagerfähigkeit ca. 18 Monate

Lagertemperatur: von 5°C - 30°C

Diese Produktinformationen sind unverbindliche Planungshilfen.

Stand :    02/2014

Die vorhergegangenen Datenblattausgaben verlieren hiermit Ihre Gültigkeit.