

**Datenblatt für Beschichtungsstoffe v.Höveling Farben GmbH & Co.KG**  
**Stand : Februar 2014**

**Produktbezeichnung : Golden Teak Cleaner D 38**

**Werkstoffart - Eigenschaften :**

Golden Teak 1 Cleaner ist eine spezielle Rezeptur reinigungsfördernder Substanzen.

Golden Teak 1 Cleaner reinigt stark verschmutztes und altes, vergrautes Teakholz auf die einfachste Methode. Bereits in nassem Zustand wird mit **Golden Teak 2 Brightener D 39** die ursprüngliche natürliche Farbe des edlen Teakholzes wieder hervorgeholt.

Nach dem Abspülen mit Frischwasser und Trocknen wird einfach mit **Golden Teak 3 Sealer D 07** überstrichen. Geeignet für alle Teakhölzer, Teakdecks von Yachten und Booten sowie für alle Teakmöbel an Bord und auch im heimischen Garten.

**Farbton :** farblos

**Glanz:** ./.

**Beschichtungsvorschlag :**

**Siehe Verarbeitungshinweise !**

**Technische Daten**

Dichte :	1,02 kg/l	Festkörpervolumen :	./. %
theor.Ergiebigkeit :	4,0 m <sup>2</sup> /l	bei empf. Trockenschicht :	./. µm
Durchschnitts-	./. µm trocken	mit Pinsel entspr. ca.:	./. µm naß
schichtdicke :	./. µm trocken	beim Spritzen entspr. ca.:	./. µm naß

Die praktische Ergiebigkeit ermittelt sich aus der theor. Ergiebigkeit minus Verlusten aus der Verarbeitung und Objektgeometrie (DIN53220)

**Untergrundvorbehandlung :**

Teakholz mit viel Frischwasser gründlich einweichen.

**Verdünnungsdaten :**

Konsistenz : wässrig / dünnflüssig  
Spritzverdünnung max.: Typ:  
Spritzviskosität :

**Trockenzeiten ( bei 20° C ) :**

staubtrocken : Std.  
regensicher : Std.

**Überarbeitungszeiten ( bei 20° C ) :**

überarbeitbar nach mind.: sofort naß in naß  
überarbeitbar bis max.: bevor angetrocknet weiterarbeiten

Die oben genannten Daten sind abhängig von Temperatur, Anzahl der Schichten, Schichtdicke, Belüftung und Art der Belastung.

### Verarbeitungshinweise :

Das Teakdeck wird mit viel Frischwasser gründlich eingeweicht ( überschüssiges Wasser wird mit einem Wischtuch entfernt ).

Auf die noch feuchte Fläche wird mit einer weichen Bürste gleichmäßig und satt **Golden Teak 1 Cleaner** aufgebracht.

Danach wird die gesamte Oberfläche mit einer harten Bürste oder Schrubber gründlich bearbeitet. die Oberfläche darf dabei nicht antrocknen.

Dann wird mit viel klarem Frischwasser nachgespült und das überschüssige Wasser mit einem Wischtuch abgezogen.

Die noch feuchte Fläche wird mit **Golden Teak 2 Brightener D 39** behandelt und nach dem Trocknen mit **Golden Teak 3 Sealer D 07** eingelassen.

### Sicherheitsdaten :

Flammpunkt : ( DIN 53213 )

Weitere wichtige Sicherheitsdaten sind im EG-Sicherheitsdatenblatt zu finden. Die Sicherheitsmarkierungen auf den Liefergebinden, gültige Anstrichverordnungen, Normen und Richtlinien sind zu beachten.

### Teste und Gutachten :

### Verpackung :

1 Liter

### Lagerung :

Lagerfähigkeit ca. 18 Monate

Lagertemperatur: von 5°C - 30°C